



PRIEMYSELNÉ PVC PODLAHY

Rozoberateľný systém PVC dlaždíc

- *dlhá životnosť*
- *jednoduché čistenie*
- *protišmykové vlastnosti*
- *tvarová stálosť*
- *haly a obchody*
- *sklady a garáže*
- *servisné dielne*
- *úžitkové plochy*

SIMATT s.r.o.
Výhonská 1 (areál DREVONY)
831 06 Bratislava

mobil: 0905 615 520
e-mail: simatt@simatt.sk
www.simatt.sk



SIMATT

ĎALŠIE VÝHODY:

- odolnosť proti UV žiareniu
- vysoká odolnosť proti nárazu
- tepelno-izolačné a zvukovoizolačné vlastnosti
- rôzne farebné prevedenie
- odolnosť proti povrchovému opotrebovaniu
- vysoká odolnosť proti nárazu
- flexibilita a stabilita (zvyšuje komfort pohybu)
- systém šetrný k životnému prostrediu (100 % eco)
- možnosť vytvoriť grafické značky, vodiace čiary, layouty, logá...
- jednoduchá oprava alebo výmena v prípade poškodenia
- ekonomicky výhodné oproti bežným priemyselným podlahám



TECHNICKÉ PARAMETRE:

Materiál	PVC
Rozmery v mm (d/š/v)	207 x 207 x 7
Tvrdosť	75 – 92 Shore
Hmotnosť na 1 m²	8,5 kg
Deformácia po statickom zaťažení	0,17 mm
Garantovaná rozmerová stálosť (23°C)	0,15 %
Koeficient protišmyku (dynamický koeficient trenia)	0,48 – 0,51
Reakcia na oheň	nehorľavé (samozhášavé)
Odolnosť proti chemikáliam	dobrá
Odolnosť proti oderu	vysoká
Vzory	štandard, diamond, coin
Štandardné farby	svetlošedá, tmavošedá, žltá
Ostatné farby (na objednávku)	zelená, modrá, červená
Nájazdová lišta v mm	412 x 80 x 7



APLIKÁCIA:

- vyrovnáť prípadné väčšie nerovnosti (zlomy, diery) s maximálnou odchýlkou nerovností do 20 mm na 2 m dĺžky bez ostrých zlomov a lokálnych dier
- očistiť a zamiešť (popr. povysávať) podklad od hrubých nečistôt (prach, piesok...)
- odporúčame začať ukladanie od vstupných či vjazdových miest
- vyrovnanie prvého radu dlaždíc a usadenie nájazdových lišt, potom pokračujeme ďalej smerom do priestoru ukladania založením od stredu a do strán systémom „stromček“
- pri stenách a trvalých prekážkach vynecháme 5-10 mm dilatačnú škáru
- skladanie dlaždíc sa realizuje gumeným kladivom
- dlaždice je možné rezať priamočiarou pílou alebo uhlovou brúskou s kotúčom na rezanie PVC
- odporúčame nechať dlaždice v priestore, kde budú kladené, cca 24 hodín pred ukladaním