

CEM TOP 350

PRIEMYSLENÝ POTER - KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6-30 mm

POPIS VÝROBKU

Cemtop 350 je samonivelačná poterová zmes na báze hlinitaného cementu, plniva, tvrdých kamenív a špeciálnych prísad. Je dodávaná ako vopred namiešaná suchá zmes, ktorá sa na stavbe zmieša s vodou. Cemtop 350 dodávame aj vo farebnom prevedení.

Technické parametre

Hrúbka vrstvy	6 - 30mm
Doba spracovateľnosti	*15min.
Pochôdnosť	1 - 2h
Lahké zaťaženie	cca po 24 hod.
Plné zaťaženie	po 7 dňoch
Hodnota pH	11,5
Test roztekavosti	150 - 155mm
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	min. 45MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch	min. 11MPa
Prídržnosť po 28 dňoch	min. 3MPa
Merná zmena dĺžky	max. - 0,05%
Max. priemer zrn plniva	1,0mm
Protišmykové vlastnosti	vyhovujúce

Spotreba 1,75 kg/m²/mm

Miešanie s vodou v pomere 4,5l (18%) vody na 25kg suchej zmesi

*v závislosti na realizačných podmienkach

POUŽITIE

Cemtop 350 je určený pre priemyselné podlahy na nový aj starý betón ako konečná povrchová úprava. Používa sa na vyrovnávanie povrchov s ťažkým namáhaním, napr. výrobné haly, garáže, sklady, supermarkety a pod. Nanáša sa v hrúbke 6-30 mm v priebehu jedného úkonu.

PODKLAD

Podklad musí byť stabilizovaný, očistený od uvoľnených častíc a mastnôt (tryskanie, brúsenie, frézovanie) s následným odsatím prachu. Výtšky a praskliny v podklade je nutné sanovať opravnými tmelmi (Cemfix 520, Amerin D-2, D-2 /R). Plošným zameraním (najnižšie a najvyššie body) zvolíme optimálnu hrúbku vrstvy. Pri nižších pevnostiach v ťahu povrchových vrstiev v podklade (<1 MPa) alebo pri väčších nerovnostiach nad 15 mm doporučujeme podklad vyrovnať materiálom Cemtop 330.

PENETRÁCIA

Na očistený podklad sa nanáša penetrácia Primer v pomere s vodou 1:5 pri prvom nátere a 1:3 pri druhom nátere. Druhý náter sa aplikuje sa raz alebo dvakrát podľa nasiakavosti podkladu.

MIEŠANIE

Suchá zmes sa zmieša tesne pred aplikáciou s pitnou vodou v pomere 4,5 litra (18 %) vody na 25 kg suchej zmesi tak, aby bol dosiahnutý predpísaný test roztekavosti. Roztekavosť je nutné v priebehu aplikácie kontrolovať testom roztekavosti (viď aplikačný manuál). Miešanie sa vykonáva pomocou automatickej miešačky s čerpadlom a výtlačnou hadicou. V prípade menšieho rozsahu práce je možné materiál miešať v miešacej nádobe pomocou miešacieho nástavca na vrtačke.

APLIKÁCIA

Namiešaná zmes by mala byť spracovaná v priebehu 15 minút. Nanáša sa rovnomerným rozlietím v pruhoch (20-30 cm) na šírku poľa (6-15 m) podľa spôsobu aplikácie a hrúbky vrstvy. Je potrebné dbať na to, aby nový materiál bol čo najskôr aplikovaný k už položenému (do 5 min.). Čerstvo nanosený materiál sa uhladí zubovou stierkou a odvodušňovacím valcom na rozptýlenie vzduchových bublín a scelenie spojov nanášaných plôch. Požadovaná teplota podkladu, poteru a prostredia v priebehu aplikácie je stanovená v rozmedzí +5 až +25°C.

OŠETROVANIE

V priebehu aplikácie a v počiatočnej fáze tuhnutia je potrebné zabrániť silnému prievanu a extrémnym teplotám. Povrch je potrebné chrániť pred mechanickým poškodením 48 hodín po nanosení. Povrch je bez škár, ale konštrukčné a dilatačné škáry podkladu musia byť priznané rezom do 24 hodín.

POVRCH

Cemtop 350 je porovnateľný s vlastnosťami hutného betónu. Odolnosť povrchu je úmerná spôsobu zaťaženia prevádzky. Pri zvýšených požiadavkách je nutná ďalšia povrchová úprava.

KVALITA

Cemtop 350 je pri výrobe neustále kontrolovaný laboratórnymi testami. Základným predpokladom úspešnej aplikácie je dodržiavanie technologických postupov (viď aplikačný manuál).

SKLADOVANIE

Materiál sa balí do 25 kg papierových vriec a ukladá sa na drevené palety (po 42 vriec). Skladuje sa vo vhodnom prostredí, nesmie byť vystavený vlhku, extrémne nízkym ani vysokým teplotám.

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba je 6 mesiacov odo dňa výroby. Dátum výroby je vyznačený na obale. Výrobca garantuje deklarované vlastnosti a parametre výrobku pri dodržaní predpísaných technologických postupov, neposkytuje však žiadne ďalšie záruky v zmysle nevhodného spracovania a použitia.

UPOZORNENIE

Výrobok obsahuje cement. Cement reaguje s vodou zásadito. Chráňte oči a vyvarujte sa styku s pokožkou. Pri manipulácii so suchou zmesou vzniká nebezpečenstvo vdýchnutia prachových častíc, doporučujeme použiť pri práci ochranný respirátor. Pri zasiahnutí očí, vypláchnite oči prúdom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Chráňte pred deťmi.