

CEM TOP 360

PRE EXTRÉMNE ZAŤAŽENIE PODLAHY INTERIÉR - EXTERIÉR 8 - 15mm

POPIS VÝROBKU

Cemtop 360 je samonivelačná zmes na báze hlinitaného cementu, plniva, vysoko tvrdých kamenív a špeciálnych prísad. Je dodávaná ako vopred namiešaná suchá zmes, ktorá sa na stavbe zmieša s vodou.

Technické parametre

Hrúbka vrstvy	8 - 15mm
Doba spracovateľnosti	*15min.
Pochôdnosť	1 - 2h
Lahké zaťaženie	cca po 24 hod.
Plné zaťaženie	po 7 dňoch
Hodnota pH	11,5
Test roztekavosti	135 - 140mm
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	min. 40MPa/50MPa
Pevnosť v ťahu za ohybu po 28 dňoch	min. 10MPa
Prídržnosť po 28 dňoch	min. 3MPa
Merná zmena dĺžky	max. - 0,065%
Max. priemer zrn plniva	3,0mm
Protišmykové vlastnosti	vyhovujúce
Odolnosť proti obrusu BCA (EN 13892 - 4)	max. 0,02mm (AR 0,5)

Spotreba 1,9 kg/m²/mm

Miešanie s vodou v pomere 3,5l (14%) vody na 25kg suchej zmesi

*v závislosti na realizačných podmienkach

POUŽITIE

Cemtop 360 je určený pre priemyselné podlahy na nový aj starý betón ako konečná povrchová úprava pre interiéry aj exteriéry. Používa sa na vyrovnávanie povrchov s veľmi veľkým záťažovým namáhaním namáhaním, napr. výrobné haly, garáže, sklady, supermarkety a pod so zvýšenou odolnosťou voči soľam a chemikáliám oproti klasickému betónu. Nanáša sa v hrúbke 8-15mm v priebehu jedného úkonu.

PODKLAD

Podklad musí byť stabilný, očistený od uvoľnených častíc a mastnôt (tryskanie, brúsenie, frézovanie) s následným odsatím prachu. Výtľuky a praskliny v podklade je nutné sanovať opravnými tmelmi (Cemfix 520) Plošným zameraním (najnižšie a najvyššie body) zvolíme optimálnu hrúbku vrstvy. Prídržnosť podkladu musí byť väčšia ako 1,5MPa.

PENETRÁCIA

Na očistený podklad sa nanáša penetrácia Primer v pomere s vodou 1:5 pri prvom nátere a 1:3 pri druhom nátere. Druhý náter sa aplikuje sa raz alebo dvakrát podľa nasiakavosti podkladu.

MIEŠANIE

Suchá zmes sa zmieša tesne pred aplikáciou s pitnou vodou v pomere 3,5 litra (14 %) vody na 25 kg suchej zmesi tak, aby bol dosiahnutý predpísaný test roztekavosti. Roztekavosť je nutné v priebehu aplikácie kontrolovať testom roztekavosti (viď aplikačný manuál). Miešanie sa vykonáva pomocou automatickej miešačky s čerpadlom a výtlačnou hadicou. V prípade menšieho rozsahu práce je možné materiál miešať v miešacej nádobe pomocou miešacieho nástavca na vrtačke.

APLIKÁCIA

Namiešaná zmes by mala byť spracovaná v priebehu 15 minút. Nanáša sa rovnomerným rozlietím v pruhoch (20-30 cm) na šírku poľa (10 m) podľa spôsobu aplikácie a hrúbky vrstvy. Je potrebné dbať na to, aby nový materiál bol čo najskôr aplikovaný k už položenému (do 5 min.). Čerstvo nanosený materiál sa uhladí zubovou stierkou a odvodušňovacím valcom na rozptýlenie vzduchových bublín a scelenie spojov nanášaných plôch. Požadovaná teplota podkladu, potery a prostredia v priebehu aplikácie je stanovená v rozmedzí +5 až +25°C.

OŠETROVANIE

V priebehu aplikácie a v počiatočnej fáze tuhnutia je potrebné zabrániť silnému prievanu a extrémnym teplotám. Povrch je potrebné chrániť pred mechanickým poškodením 48 hodín po nanosení. Povrch je bez škár, ale konštrukčné a dilatačné škáry podkladu musia byť priznané rezom do 24 hodín.

POVRCH

Cemtop 360 je porovnateľný s vlastnosťami hutného betónu. Odolnosť povrchu je úmerná spôsobu zaťaženia prevádzky. Pri zvýšených požiadavkách je nutná ďalšia povrchová úprava.

KVALITA

Cemtop 360 je pri výrobe neustále kontrolovaný laboratórnymi testami. Základným predpokladom úspešnej aplikácie je dodržiavanie technologických postupov (viď aplikačný manuál).

SKLADOVANIE

Materiál sa balí do 25 kg papierových vriec a ukladá sa na drevené palety (po 42 vriec). Skladuje sa vo vhodnom prostredí, nesmie byť vystavený vlhku, extrémne nízkym ani vysokým teplotám.

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba je 6 mesiacov odo dňa výroby. Dátum výroby je vyznačený na obale. Výrobca garantuje deklarované vlastnosti a parametre výrobku pri dodržaní predpísaných technologických postupov, neposkytuje však žiadne ďalšie záruky v zmysle nevhodného spracovania a použitia.

UPOZORNENIE

Výrobok obsahuje cement. Cement reaguje s vodou zásadito. Chráňte oči a vyvarujte sa styku s pokožkou. Pri manipulácii so suchou zmesou vzniká nebezpečenstvo vdýchnutia prachových častíc, doporučujeme použiť pri práci ochranný respirátor. Pri zasiahnutí očí, vypláchnite oči prúdom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Chráňte pred deťmi.