

# Resilnjekt E1 LV

Nízkoviskózní, dvousložková epoxidová pryskyřice pro injektování suchých a vlhkých povrchů stavebních konstrukcí

<b>Popis</b>	Resilnjekt E1 LV je nízkoviskózní epoxidová injektážní pryskyřice speciálně navržená pro injektování suchých nebo vlhkých trhlin od 0,1 mm v minerálních podkladech. Trhliny jsou trvale utěsněny a pryskyřice dokonale přilne k podkladům. Resilnjekt E1 LV je vhodná pro injektáže trhlin v betonu, cihlách, kameni atd.
<b>Výhody</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• díky nízké viskozitě proniká i do velmi jemných kapilár</li> <li>• velmi dobrá přilnavost k podkladu (přesahuje soudržnost betonu)</li> <li>• dlouhá životnost</li> <li>• vynikající stabilita</li> <li>• vysoká chemická odolnost proti zásadám, některým kyselinám, olejům a tukům a ropným derivátům</li> <li>• bez obsahu organických rozpouštědel (VOC)</li> <li>• použití v exteriéru i v interiéru</li> </ul>
<b>Typické aplikace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nízkotlaké injektáže pro slepení trhlin a mikrotrhlin v suchých betonových konstrukcích</li> <li>• lepení a kotvení</li> <li>• utěšňování pórů betonu s nízkou hustotou</li> </ul>
<b>Průzkum</b>	Před začátkem injektážních prací je potřeba posoudit stav stavebního díla, zejména rozsah trhlin, jejich hloubku, velikost a jejich stav. Poté je potřeba vypracovat plán injektáže.
<b>Příprava podkladu</b>	Úspěšná aplikace závisí na pečlivé přípravě podkladu. Trhлина, která bude ošetřena, musí být suchá nebo vlhká, bez mastnoty, oleje, prachu a jiných nečistot. Trhлина nesmí být mokrá. Jakýkoli volný materiál musí být odstraněn (nejlépe vyfoukáním) ještě předtím, než je povrch trhliny utěsněn. Vzdálenost mezi injektážními pakry by měla být větší než odhadnutá hloubka trhliny - standardně 1,5 krát).
<b>Míchání</b>	<p>Složku B (tvrdidlo) nalijte beze zbytku ke složce A (pryskyřici) a míchejte pomaloběžnou vrtačkou s přidanými lopatkami po dobu 3 – 5 minut, až je směs homogenní a stejnobarvená. Dbejte na důkladné promíchání zejména u stěn a dna nádoby. Při míchání je třeba v co možná nejvyšší míře omezit vmíchávání vzduchu do hmoty.</p> <p>K přípravě směsi použijte nejlépe veškeré množství složky A a B. Pokud je třeba připravit menší množství směsi, důsledně dodržujte předepsaný hmotnostní nebo objemový míšící poměr uvedený v části Technické informace. Dílký množství připravujte vždy v suché a čisté nádobě.</p> <p>Teplota obou složek by měla být v rozmezí 10-25 °C. Nikdy nepřipravujte natuženou směs, pokud teplota složek přesáhne 30 °C! Hrozí rychlý a bouřlivý průběh vytrzovací reakce spojený s velkým vývinem tepla.</p>

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

# Resilnjekt E1 LV

Nízkoviskózní, dvousložková epoxidová pryskyřice pro injektování suchých a vlhkých povrchů stavebních konstrukcí

<b>Aplikace</b>	Natuženou směs přeneste do vhodného aplikačního přístroje. Směs se injektuje do prvního nejnižšího pakru, dokud nezačne vytékat z druhého, nebo dokud nevznikne přebytek. Poté se odpojí hadice. Injektážní proces se opakuje, dokud není celá trhlina vyplněna.
	Hustota, složka A                                    1,13 – 1,15 g/cm <sup>3</sup> při 23 °C
	Hustota, složka B                                    0,86 – 0,88 g/cm <sup>3</sup> při 23 °C
	Poměr tužení, složka A : složka B, hmotnostní díly                            100 : 22
	Poměr tužení, složka A : složka B, objemové díly                            100 : 29
	Pevnost v tlaku                                    min. 85 MPa
	Pevnost v tahu                                    min. 40 MPa
	Pevnost v ohybu                                    min. 35 MPa
	Protažení do přetržení                            max. 3,3 %
	Injektovatelnost suchá/ mokrá trhlina    od 0,1 mm / od 0,2mm
<b>Technické informace</b>	Viskozita    100 – 120 mPa.s při 23 °C
	Doba zpracovatelnosti                            50 - 60 minut při 20 °C
	Lineární smrštění po vytvrzení                                    max. 0,5 %
	Soudržnost odtrhovou zkouškou                                    kohezní porušení v podkladu
	Objemové smršťování                            < 3%
	Vývoj tahové pevnosti                            > 3 N/mm <sup>2</sup> po 72 hodinách při minimální teplotě použití N/mm <sup>2</sup> při 10,20,25 °C po 72 hodinách
	Soudržnost odtrhovou zkouškou po teplotních cyklech včetně namáčení a vysoušení                                    kohezní porušení v podkladu
	Slučitelnost s betonem                            kohezní porušení v podkladu
	Pro zjištění vhodnosti použití a způsobu aplikace kontaktujte naše technické oddělení.
<b>Balení</b>	1 l balení 3 l balení
<b>Vzhled</b>	Resilnjekt E1 LV, složka A je slabě nažloutlá čirá kapalina. Složka B je bezbarvá až slabě nažloutlá čirá kapalina s typickým zápachem po aminech.
<b>Čištění a údržba</b>	Míchací a aplikaci nástroje musí být ihned omyty acetonem nebo ředitlem pro epoxidové nátěrové hmoty S 6300. Zatvrdlou pryskyřici odstraníte pouze mechanicky.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

# Resilnjekt E1 LV

Nízkoviskózní, dvousložková epoxidová pryskyřice pro injektování suchých a vlhkých povrchů stavebních konstrukcí

## Skladování

Injektážní pryskyřice Resilnjekt E1 LV by měla být skladována v originálních uzavřených obalech v suchých, uzavřených a vytápěných skladech při teplotách 5 – 25 °C.

Záruční doba při dodržení skladovacích podmínek je 12 měsíců.

## Ochrana zdraví

Výrobek je na epoxidové a aminové bázi, může tedy zapříčinit podráždění pokožky a sliznic, které musí být během použití chráněny.

Složka B (tvrdidlo) je klasifikována jako žírová a nebezpečná pro životní prostředí. Vždy používejte ochranný oděv a obuv, ochranné rukavice a obličejoby štít.

Vyvarujte se vdechování par. Na uzavřeném pracovišti je nutno zajistit účinné větrání.

Zasažené oči či pokožku ihned vypláchněte proudem čisté vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru čisté vody. Nevyvolávejte zvracení. Při zasažení očí a náhodném požití okamžitě vyhledejte lékaře.

Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.

## Kontakt

Sanax Group s.r.o.  
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín  
[www.sanax.cz](http://www.sanax.cz)

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.