

COLZUMIX - HAFTGRUND

PLASTOVÝ PRIMER

POPIS

COLZUMIX - Haftgrund je základná náterová látka obsahujúca plasty pre všetky živcové zalievacie hmoty BIGUMA.

VLASTNOSTI

COLZUMIX - Haftgrund spĺňa požiadavky „Švajčiarskeho združenia noriem“ SNV 671 625a pre základné náterové látky. Základný náter má veľmi dobrú lepiacu schopnosť na takmer všetkých podkladoch, zvlášť na asfalte a betóne, vykazuje dobrý prienik prachu, rýchlo schne a zaisťuje dobré zlepenie medzi bokmi škár a pridanou zalievacou hmotou.

ODPORÚČANIA PRE SPRACOVANIE VÝROBKU

Betónové a asfaltové škáry, ktoré majú byť zaliate, treba podľa potreby dočista vyfúkať stlačeným vzduchom. alebo vyčistiť kefovým strojom, pričom sa musí dbať na priestorové oddelenie medzi čistiacimi a zalievacími prácami. Pre umelé vysušenie alebo predhriatie priestoru určeného na vyplnenie je možné prípadne použiť teplovzdušné prístroje pracujúce s tlakom.

ZÁKLADNÝ NÁTER

Základný náter má za úlohu spojiť prach priľnutý na betónových a asfaltových dieloch a vytvoriť vrstvu s dobrou príľnavosťou, ktorá sa neskôr spojí s pridanou zalievacou hmotou.

COLZUMIX - Haftgrund môže byť na boky škár nastriekaný alebo nanesený štetcom. Prostriedok základného náteru musí ako film úplne pokryť boky vyplňovaného priestoru. Možno odporučiť, aby sa na obe strany škáry natrel základným náterom pruh vozovky do šírky asi 1 cm. Smie sa použiť len toľko základného náteru, aby sa na dne škáry nehromadil žiaden materiál.

ZALIEVANIE ŠKÁRY

- 1.Pridaný základný náter musí byť vysušený, tzn. natreté plochy majú byť pri dotyku prstami odolné voči oteru.
- 2.Aby sa zaistilo intenzívne spojenie s betónom alebo asfaltom, musí byť natieraná škára bez prachu a suchá.

POKYN

„Návod na plnenie škár v dopravných plochách z betónu“, vydanie 1982 dáva odporúčania pre použitie.“

SPOTREBA

Cca 3% z množstva zalievacej hmoty, ktorá má byť pridaná.

BALENIE

V plechových alebo plastových kanistroch po 10 alebo 30 l

SKLADOVANIE

V originálnej nádobe neotvorené najmenej 12 mesiacov. Uskladnenie iba v dobre vetraných miestnostiach. Chrániť pred priamym slnečným svetlom.

Predpisy:

Xn	menej jedovatý (obsahuje toluén)
F	ľahko vznetlivý
R-smernice	
č.11	ľahko vznetlivý
č.20	zdraviu škodlivý pri vdychovaní
S-smernice	
č.16	udržiavať vo vzdialenosti od zápalných zdrojov (nefajčiť)
č.23	nevdychovať pary
č.29	zabrániť prieniku do kanalizácie
č.33	urobiť opatrenia proti elektostatickým nábojom