

DUROCURING

OCHRANNÝ NÁSTREK PROTI RÝCHLEMU ODPAROVANIU VODY

POPIS

mliečno-biela kvapalina na vodnej báze

Technické parametre zložka A

Konzistencia	kvapalina
Objemová hmotnosť	1020 kg/m ³
Viskozita (pri +25°C)	< 100 mPa.s

POUŽITIE

Ochranný náter zabraňuje odparovaniu vody z povrchu betónových priemyselných podláh v exteriéry (ale i interiéry), účinne bráni po dobu 6-8 týždňov vzniku trhlin pri tuhnutí a tvrdnutí, chráni tiež čerstvý betón pred účinkom dažďa. Pred pokladaním ďalších vrstiev (nátery, stierky ...) je bezpodmienečne nutné Durocuring z povrchu mechanicky odstrániť brúsením alebo tryskaním!

PODKLAD

Betón, poter alebo malta bez kaluží vody, s mierne uschnutým povrchom.

PRACOVNÝ POSTUP

- Na povrch sa rovnomerne nastrieka (doporučujeme) alebo natiera Durocuring, ktorý po vyschnutí vytvorí na povrchu betónu alebo omietky tenkú nepriepustnú fóliu.

SPOTREBA

Podľa použitia a podkladu cca 0,10 - 0,15 l /m².

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Pri náhodnom požití nevyvolávať zvracanie a okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Zasiahnutú pokožku ihneď umyť mydlom a vodou.

BALENIE

20l

SKLADOVANIE

Pri +5 až +30°C v neotvorenom obale 6 mesiacov

UPOZORNENIE

Výrobok je určený pre technicky zdatných a zaškolených pracovníkov. Pred použitím konzultujte s dodávateľom. Dodávateľ nepreberá záruku za škody spôsobené neodbornou aplikáciou