

# FAVORIT PREMIUM 2K VARNISH

## Dvojsložkový lak

### POPIS

Favorit Optimum 2K Varnish je vynikajúci ochranný lak pre vnútorné podlahy a steny, ktoré sú vystavené vode alebo intenzívnemu používaniu. Podlaha je tvrdá, vodotesná, odolná proti poškriabaniu a oderu, s dobrou chemickou odolnosťou voči potravinám, olejom a chemikáliám pre domácnosť. Odporúča sa používať v kúpeľniach, kuchynských linkách, hotelových lobby, reštauráciách a na iných verejných miestach.

### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť odolný, pevný, čistý, suchý a zbavený prachu.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

<b>Typ:</b>	dvojsložkový alifatický polyuretánový lak na vodnej báze
<b>Farba:</b>	zložka A – biela tekutina zložka B – priehľadná kvapalina
<b>Rýchle sušenie:</b>	
<b>Povrchová úprava:</b>	matná alebo saténová
<b>Pomer miešania:</b>	A:B = 100:15
<b>Spotreba:</b>	kg laku na 5-6m <sup>2</sup> vo dvoch vrstvách (cca 0,15kg/m <sup>2</sup> )
<b>Balenie:</b>	1kg (870g zložka A + 130g zložka B) a 2,3kg (2kg zložka A + 300g zložka B)
<b>Skladovanie:</b>	6 mesiacov v neotvorenom originálnom obale, skladovanie v suchom a nemrznúcom prostredí

### APLIKÁCIA

Aplikácia musí byť vykonávaná pri teplote 10°C-25°C. Zo zložky A odstráňte prípadný vytvrdnutý lak z okraja nádoby. Na váhe odvážte jednotlivo komponent A a komponent B, podľa pomeru množstva, ktoré je možné aplikovať v jednej vrstve. Zložky A a B dôkladne premiešajte mechanickým nízkootáčkovým miešadlom pri nízkej rýchlosti po dobu 3 minút. Zmes sa môže používať cca 1 hodinu. V prípade, že je povrch veľmi porézny a na podklad nebol aplikovaný Favorit Pore Sealer pre tesnenie pórov, odporúča sa prvá vrstva zriediť s vodou do 20%. Lak naneste v dvoch smeroch – kolmo pomocou krátkosrstého valca alebo štetca v pomere 0,1-0,12kg/m<sup>2</sup>. Dávajte pozor aby sa vám nevytvorili kaluže alebo hrubé vrstvy. Druhý náter (neriedený vodou!) naneste nasledujúci deň, alebo najmenej 5-8 hodín po nanesení prvého náteru. Čas medzi vrstvami by nemal prekročiť 36 hodín. Ošetrovaný povrch je po 24 hodinách pochôdzny a po jednom týždni plne zaťažiteľný. Ak používate tmel na póry alebo na veľmi porézne povrchy, v prípade prvého náteru môže byť lak zriedený vodou až do 10-20%. Lak pre druhý náter sa neriedi! Prípadne lakovanú vrstvu je možné ďalej chrániť pomocou Favorit Wax. V mokrych priestoroch je možné na schodoch vytvoriť protišmykový povrch pomocou protišmykových guličiek Favorit. Pri nanášaní prvého náteru zmiešajte 20-40g prísady v 1kg laku a naneste valčekom alebo štetcom. Lak občas premiešajte. Nepoužívajte prísady proti šmyku pri druhej vrstve.

### ČISTENIE

Náradie po použití očistite vodou. Vytvrdený lak je možné odstrániť iba mechanicky