

PurCote P2A

Polyuretanová, vysoce elastická UV odolná licí stěrka

Popis	PurCote P2A je dvousložková silnovrstvá UV odolná polyuretanová stěrka určená pro zhotovení podlahových vrstev. Stěrku PurCote P2A lze vystavit lehkému zatížení chemickými a mechanickému zatížení.
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> • dlouhá životnost nosné vrstvy • trvale pružná • velmi nízký zápach a VOC • jednoduchá aplikace • dobrá mechanická odolnost • UV odolnost
Typické aplikace	<ul style="list-style-type: none"> • samonivelační elastická vrstva pro úpravu podlah • podlahy v nemocnicích ,rodinné domy, byty apod.
Příprava podkladu	<p>Povrch, který bude natírán, musí být strukturálně celistvý, čistý a bez oleje, tuků a jiných mastnot, separačních hmot (v bednění), zbytků nátěrů, mikroorganismů, vegetace a prachu.</p> <p>Větší trhliny musí být opraveny, výtluky a kaverny musí být vyplněny plastmaltou připravenou z epoxidového pojiva ResiFix WL a suchého křemičitého písku.</p> <p>Betonový podklad nejprve napenetrujte penetrací ResiPrimer BC6,BC8,BP6.</p> <p>Na frézovaný nebo broušený podklad je doporučeno nanést vyrovnávací vrstvu z epoxidového pojiva ResiFix WL a suchého křemičitého písku, tzv. záškrab. Podrobnosti jsou uvedeny v technickém listu ResiPrimer WL.</p> <p>Přebytek neukotveného písku se po 24 hodinách vysaje nebo zamete.</p> <p>V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.</p>
Míchání	<p>Promíchejte složku A elektrickým míchadlem a rozmíchejte případný sediment.</p> <p>Přidejte složku B do složky A a promíchejte míchadlem (max. 300-400 otáček za minutu). Zabraňte vmíchávání vzduchu. Míchejte minimálně 3 minuty, dbejte zejména na dokonalé promíchání u dna a stěn nádoby. Míchejte, dokud není dosaženo homogenní konzistence a barvy.</p> <p>Po promíchání nechte směs asi 5 minut odstát. Za tuto dobu uniknou případné vzduchové bubliny. Namíchanou směs není dovoleno ředit, ani do ní přidávat další aditiva!</p>
Aplikace	<p>Teplota vzduchu a podkladu 10-25 °C, max. relativní vlhkost vzduchu 70 %.</p> <p>PurCote P2A nanášejte na podklad hladítkem nebo stěrkou ve formě hladké rovnoměrné vrstvy.</p> <p>Stěrka PurCote P2EA se nanáší na podklad obvykle v jedné vrstvě o tloušťce 1 – 1,5 mm.</p> <p>Vnesený vzduch odstraňte pomocí odvzdušňovacího válce s jehlovými hroty. Odvzdušnění proveďte několikrát ve dvou na sebe kolmých směrech.</p>

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

PurCote P2A

Polyuretanová, vysoce elastická UV odolná licí stěrka

	Při nízkých teplotách se prodlužuje doba zasychání a vytvrzení. PurCote P2A musí být vždy opatřen uzavíracím nátěrem PurCote PTM.	
Technické informace	Poměr tužení	3 : 1 (hmotnostní poměr)
	Hustota složka A /složka B/ směs A+B	cca 1,37 / 1,24 / 1,34 g/cm ³
	Obsah netěkavých složek (natužená směs)	100 % hm.
	Doba zpracovatelnosti	+10°C / 90min. +20°C / 30min +30°C / 20 min
	Odolnost proti oděru (ČSN EN ISO 5470-1) Taber-Abraser CS 10 /1000 g / 1000 cyklů	≤ 30 mg
	Tvrdoost shore D	40
	Pochůzné	30h/10°C / 16h/20°C / 12h/30°C
	Lehce mechanicky zatížitelné	48h/10°C / 24h/20°C / 18h/30°C
	Plné vytvrzení	7dní/10°C / 4dny/20°C / 3dny/30°C
	Přidržnost k betonovému podkladu (ČSN EN ISO 4624)	> 1,5 MPa Převyšuje soudržnost betonu.
	Tažnost	max. 65 %
	Hořlavost	Těžce hořlavé – C1 (ČSN 73 0804)
Spotřeba	2,0 – 2,8 kg/m ²	
Systém	1. Penetrace ResiPrimer BC6,BC8,BP6	cca 0,5 kg/m ²
	2. Penetrace ResiPrimer BC6,BC8,BP6 Záškrab ResiFix WL 2 mm	cca 0,5 k/m ² nebo 2,4 kg/m ² + 1 kg písku (0,5 kg/ST2+0,5 kg ST 56)
	volitelné prosypání kř..pískem 0,3-0,8 mm	4kg/m ²
	3a.Stěrka ResiCote F3N	cca 1,5-2 kg m ² *
	3b.Stěrka PurCote P2A	cca 2,0-2,8 kg/m ²
	4.Matný lak PurCote PTM	cca 0,4 kg/m ²
	* ResiCote F3N v případě požadavku o dokonalou nivelitu před aplikací stěrky PurCote P2A	
Vzhled	Dostupné barevné odstíny : na dotaz	
Balení	5 kg	cca 1,8-2,5 m ²
	20 kg	cca 7,2 -1,0 m ²
Čištění a údržba	Míchací a aplikační nástroje musí být ihned očištěny čisticím prostředkem PurCleaner. Zatvrdlý materiál odstraní mechanicky.	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

PurCote P2A

Polyuretanová, vysoce elastická UV odolná licí stěrka

	<p>Pro udržení protiskluzných, estetických a hygienických vlastností podlahového systému se doporučuje pravidelné tlakové mytí šetrnými čisticími prostředky.</p>
Skladování	<p>Skladujte v originálních uzavřených obalech v suchu, mimo dosah mrazu a přímého slunečního záření. Min. 5 °C. Životnost výrobku za těchto podmínek je minimálně 6 měsíců. Pokud byl výrobek vystaven mrazu, nemůže být již používán.</p>
Ochrana zdraví	<p>Při práci s výrobkem doporučujeme vždy nosit rukavice, ochranný oděv a obuv a ochranné brýle. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Při potřísnění by měla být pokožka očištěna co nejdříve setřením nasucho a následným omytím postiženého místa vodou a mýdlem. Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.</p>
Kontakt	<p>Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín www.sanax.cz</p>

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.