

# ResiCote F3C

Dvou komponentní transparentní epoxidový vrchní lak

<b>Popis</b>	ResiCote F3C je dvousložkový bez rozpouštědlový epoxidový lak, vhodný pro ošetření podlah. Vytváří chemickou a mechanickou ochranu betonových a jiných minerálních povrchů.
<b>Výhody</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Čirý, lesklý povrch</li><li>• voděodolný</li><li>• ředitelný vodou</li><li>• dobrá chemická odolnost</li><li>• velmi dobrá odolnost proti oděru</li></ul>
<b>Typické aplikace</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• uzavírací vrstva podlah s barevných a přírodních písků</li><li>• uzavírací nátěr podlahy s barevnými chipsy</li><li>• použití do jídelen, obchodů, kanceláří apod.</li></ul>
<b>Příprava podkladu</b>	Povrch musí být strukturálně celistvý, bez jakýchkoli nečistot jako je prach ,přebytky barevných písků nebo chipsů..
<b>Míchání</b>	Přidejte veškeré množství tvrdidla (složka B) do epoxidové báze (složka A) a pečlivě promíchejte za pomoci pomaloběžné vrtačky s lopatkovým míchadlem. Míchání provádějte min. 3 – 5 minut. Po namíchání má směs ResiCote F3C zpracovatelnost cca 20 minut při 20°C.
<b>Aplikace</b>	<p><b>Nátěr</b> Natuženou směs ResiCote F3C nanášejte na připravený podklad štětcem, nylonovým nebo velurovým válečkem, gumovou stěrkou. Technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami je minimálně 24 hodin a maximálně 36 hodin. Pro správnou funkci nátěru jsou nutné minimálně dvě vrstvy. Druhou vrstvu je doporučeno nanášet křížem přes předchozí.</p> <p><b>Protiskluzový nátěr</b> Po promíchání složky A +B se vmíchá 6% protiskluzového plniva ResiFix KPG ,znovu se směs promíchá a ihned se aplikuje cca 0,10 kg/m<sup>2</sup>.</p>

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

# ResiCote F3C

Dvou komponentní transparentní epoxidový vrchní lak

<b>Technické informace</b>	Barevný odstín	čirá
	Poměr tužení, složka A : složka B	1,7 : 1 hmotnostní poměr
	Hustota, natužená směs	1,14 kg/dm <sup>3</sup>
	Doba zpracovatelnosti	20 min/ 20 °C
	Přetíratelnost další vrstvou	nejdříve po 24 hod. v závislosti na okolní teplotě
	Pochozí	24 hodin
	Plné vytvrzení	7 dní v závislosti na teplotě
	Výsledný vzhled	lesklý, souvislý slitý nátěrový film
	Pevnost v tlaku	85 MPa
	Přidržitost k betonovému podkladu	≥ 2 MPa
	Teplotní omezení	+5 °C až +30 °C
<b>Spotřeba</b>	0,3 – 1,2 kg	
<b>Balení</b>	3 kg , 5 kg	
<b>Příklad použití</b>	Protismykový povrch 2-3 mm : Penetrace : ResiPrimer BC6,BC8,BP4 cca 0,5 kg/m <sup>2</sup> Barevný křemičitý písek: 0,3-0,8 mm cca 3,5 kg/m <sup>2</sup> Mezivrstva : ResiCote F3C cca 0,8 kg/m <sup>2</sup> Barevný křemičitý písek: 0,3-0,8 mm cca 3,5 kg/m <sup>2</sup> Uzavírací vrstva 1: ResiCote F3C cca 0,6 kg/m <sup>2</sup> Uzavírací vrstva 2: ResiCote F3C cca 0,3 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Čištění a údržba</b>	Míchací a aplikační nástroje musí být ihned omyty ředilem.	
<b>Skladování</b>	Výrobek ResiCote F3C by měl být skladován v suchu a mimo dosah přímého slunečního záření, složka A odděleně od složky B. Minimální skladovací teplota nesmí klesnout pod 12 °C. Životnost výrobku za těchto podmínek je minimálně 24 měsíců. Pokud byl výrobek vystaven mrazu, nemůže být již používán.	
<b>Ochrana zdraví</b>	Doporučujeme vždy nosit rukavice, ochranný oděv a obuv a ochranné brýle. Před přestávkami a po ukončení aplikace si vždy umyjte ruce a obličej. Zabraňte styku materiálu s očima a pokožkou. Pro více informací čtěte bezpečnostní list výrobku.	
<b>Kontakt</b>	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín www.sanax.cz	

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.