

ResiCote WB5

VODOU RIEDITEĽNÁ AKRYLÁTOVÁ NÁTEROVÁ HMOTA URČENÁ NA NÁTERY BETÓNOVÝCH PODLÁH

ResiCote WB5 je jednozložková, vodou riediteľná izolačná náterová hmota vyrobená z akrylátovej disperzie, pigmentov, plnív a aditív. Je vhodná najmä na zhotovenie ochranných náterov betónových podláh.

VÝHODY

- rýchle zasychanie
- odolnosť voči poveternostným vplyvom
- hydroizolačné vlastnosti
- riediteľná vodou
- dobrá odolnosť proti oderu
- veľmi dobrá odolnosť proti kolísaniu teploty
- aplikácia valčekom, zubovou stierkou, príp. štetcom

POUŽITIE

- nátery podláh v pivniciach, schodísk a pod.
- nátery terás, balkónov, vonkajších pochôdzných plôch
- nie je vhodný na trvalé umiestnenie pod vodou
- neodporúča sa použiť na gletovaný povrch bez predchádzajúceho zdrsnenia
- nevykazuje dlhodobú odolnosť pri posúvaní ťažkých bremien

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí byť štruktúrne celistvý, bez akýchkoľvek nečistôt ako je prach, zvyšky starých náterov, olej a masť. Podklad môže byť mierne vlhký, ale nesmie na ňom byť prítomná stojatá voda. Odtrhová pevnosť podkladu musí byť 1,5 MPa. Náter ResiCote WB5 je schopný preklenúť drobné trhlinky do 0,3 mm. Porézne a savé povrchy musia byť najprv napenetrované akrylátovým primerom ResiPrimer WB alebo farbou ResiCote WB5 zriedenou vodou v pomere 3:1. Ďalší náter ResiCote WB5 je možné aplikovať za 4 hodiny po nanosení penetrácie.

MIEŠANIE

Pred aplikáciou náterovú hmotu ResiCote WB5 dobre premiešajte a dbajte na dôkladné premiešanie najmä pri dne a stenách obalu. ResiCote WB5 premiešavajte ručne. Neodporúča sa používať pomalobežné elektrické miešadlá. Podľa potreby je možné zriediť max. 5 % vody.

APLIKÁCIA

Premiešaná náterová hmota sa nanáša valčekom, štetcom alebo stierkou na pripravený penetrovaný podklad. Odporúčame pre vnútorné použitie aplikovať 2 vrstvy náteru, pre vonkajšie a viac namáhané podklady 3 vrstvy náteru. Technologická prestávka medzi jednotlivými vrstvami je minimálne 6 hodín.

SPOTREBA

Náter podlaha 2 vrstvy:

cca 0,4-0,5 kg/m²

Náter podlaha 3 vrstvy:

cca 0,5-0,8 kg/m²

VZHĽAD

Odtiene: svetlo šedý, šedý, zelený, biely.

BALENIE

13,5 kg (10 litrov), oválne plastové vedierko

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Miešacie a aplikčné nástroje musia byť ihneď umyté vodou. Zatvrdnuté zvyšky náteru odstránite riedidlom C 6000 alebo mechanicky.

SKLADOVANIE

Výrobok ResiCote WB5 by mal byť skladovaný v suchu a mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, Minimálna skladovacia teplota nesmie klesnúť pod 5 °C a nad 25°C. Životnosť výrobku za týchto podmienok je minimálne 12 mesiacov. Pokiaľ bol výrobok vystavený mrazu, nemôže byť už používaný.

OCHRANA ZDRAVIA

Odporúčame vždy nosiť rukavice, ochranný odev a obuv a ochranné okuliare. Pred prestávkami a po ukončení aplikácie si vždy umyte ruky a tvár. Zabráňte styku materiálu s očami a pokožkou. Pre viac informácií čítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Technické informácie

Farebný odtieň	svetlo šedý, šedý, zelený, biely
Viskozita	Nemerateľná, tixotropná
Hustota	1,32 – 1,36 kg/dm ³
Suchý na dotyk	cca 45 minút pri 23 °C
Aplikácia ďalšej vrstvy	6 – 12 hodín v závislosti od klimatických podmienok
Pochôdznosť	3 dni pri 20°C
Plné vytvrdnutie	7 dní v závislosti na teplote
Výsledný vzhľad	polomatný až matný, súvislo zliaty náterový film
Obsah sušiny	Min. 60 % hmotnostných; Min. 50 % objemových
Vodotesnosť	0,0 ltr/m ² .hod
Mrazuvzdornosť	Min.100 cyklov
Prídržnosť k betónovému podkladu	Min. 0,8 MPa
Teplotné obmedzenie	Náter ResiCote WB5 by nemal byť aplikovaný pri teplotách pod 5 °C a nad 30 °C